

Astrup FDV

Kobber - Aurubis Nordic Royal

Produktspesifikasjon

Produkt: Aurubis Nordic Royal, fra Nordic Series

Produksjonsform: Valset kobberlegering

Legering: CuAl5Zn5Sn1, ihht. EN 1172

Overflate: Ubehandlet gullaktig – Mill Finish

Tykkelser: 0,7mm og 1,0mm

Standard bredde: 1000mm

Standard lengde plater: 2000mm

Applikasjon: Tak- og fasademateriale

Brannklassifisering: A1 Ref. EN 13501-1

Produsent: Aurubis Finland Oy

Leverandør: Astrup AS

Produktbeskrivelse

Aurubis Nordic Royal er en kobberlegering (CuAl5Zn5Sn1) som gir overflaten en gylden og gullaktig farge, som er egnet til tak- og fasadeapplikasjoner. Produktet benyttes til fasader, takteking, arkitektoniske applikasjoner, i tillegg til interiør, dekorasjoner mm. Nordic Royal er den eneste stabile overflaten fra Aurubis, og den vil beholde det gyldne og gullaktige uttrykket over tid. Overflaten vil bli noe mer matt etter installasjon, grunnet oksideringen av legeringselementene i produktet. Denne overflaten vil ikke danne patina – den holder uttrykket godt!

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Vask og rengjøringsmidler

Fett- og oljeflekker kan fjernes med alkaliske rengjøringsmidler, i tillegg til aceton. Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk eller klorider brukes ikke. Å fjerne graffiti er en utfordring, og man vil i de fleste tilfeller fjerne oksideringslaget samtidig som graffiti fjernes. I disse tilfellene vil man få et område på overflaten som er blank – dette vil jevne seg ut med tiden igjen.

Alltid benytt vaskeutstyr uten slipemidler (svamper, kluter etc.). Skyll og rens platene med rent vann etter bruk av rengjøringsmiddel, og tørk av med egnet klut.

Ettersyn og kontroll

Overganger/gjennomføringer, klippkanter, falsar og generell overflate kontrolleres skader. Eventuelle riper i overflaten vil jevnes ut av oksidering og patinering.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Nordic Royal på fasade kan med fordel skylles av med vann 1-2 ganger i året for å fjerne smuss, støv og saltklorider, spesielt i deler av fasaden hvor naturlig regnvann ikke kommer til. Dette er også viktig i sjø-nære og korrosive miljøer, da saltklorider kan påvirke den visuelle overflaten. På tak kreves det ingen vask, da regn vil skylle av overflaten regelmessig.

Driftstekniske opplysninger:

Antatt teknisk levetid tak: >100år

Antatt teknisk levetid fasade: >100år

Resirkulerbarhet: 100%

Behandlingsmåte for avfall:

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning – metaller



FREMTIDENS INDUSTRIPARTNER

Kontakt ditt nærmeste salgskontor for komplett leveringsprogram og pristilbud.

HOVEDKONTOR/LAGER: Astrup AS, Oslo Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo Tlf.: 22 79 15 00 E-post: astrup@astrup.no	SALGSKONTORER: Astrup AS, Skien Rødmyrjordet 13, N-3735 Skien Tlf.: 48 99 88 95 E-post: skien@astrup.no Astrup AS, Stavanger Luramyerveien 40, N-4313 Sandnes Tlf.: 51 32 51 80 E-post: stavanger@astrup.no Astrup AS, Ålesund Lerstadveien 545, N-6018 Ålesund Tlf.: 70 15 36 60 E-post: aalesund@astrup.no	Astrup AS, Bergen Postboks 2434 Drotningstua, N-5828 Bergen Leirvikflaten 3, N-5179 Godvik Tlf.: 55 50 61 80 E-post: bergen@astrup.no Astrup AS, Trondheim Vestre Rosten 85, N-7075 Tiller Tlf.: 92 67 96 05 E-post: trondheim@astrup.no
---	--	--



Astrup AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001
Astrup AS er pre-kvalifisert Achilles-leverandør, Id 15580